# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Jaz

2 4 MRS. 2003

**PUBLICATION NUMBER** 

62143493

**PUBLICATION DATE** 

26-06-87

APPLICATION DATE

18-12-85

**APPLICATION NUMBER** 

60284850

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR:


SHIMIZU YUICHI;

INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

SEMICONDUCTOR LASER DEVICE



# ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of higher transversal mode up to a higher optical output region, by forming a protrusion on one side or on both sides of the light emitting surface of a semiconductor laser chip, and providing a miniature cavity only on the guide part of the protrusion chip.

CONSTITUTION: A miniature cavity surface 3 formed on a protrusion 4 by etching is arranged only in the part corresponding to a guide part so as to be parallel with the other cavity surface, the only part of which constitutes a Fabry- Perot resonator. The parts other than a guide part 3 on a side constituting a cavity surface by etching are not parallel with the cavity surface on the opposite side, on account of a formed protrusion 4. Accordingly, the Fabry-Perot mode does not exist for any other light distributions than in the guide part, which gives large loss. That is, loss is small for a fundamental mode 5, but large for a higher mode 6.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 143493

@Int\_CI\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)6月26日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称 半導体レーザ装置

②特 願 昭60-284850

②出 願 昭60(1985)12月18日

則 之 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 ⑫発 Ж 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 伊 藤 国 姓 砂発 明 者 砂発 明 者 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 粂 雅 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 裕 砂発 眀 渚 清 水 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 ①出 願 人 外1名 弁理士 中尾 敏男 20代 理

电網 套

#### 1、発明の名称

半導体レーザ装置

#### 2、特許請求の範囲

- (1) 2つの対向する光出射面の少なくとも一方の面に凸部を有し、前記凸部の先端部に電流および 光のガイド部が存在し、前記ガイド部のみに微小 たキャビティ面が形成されていることを特徴とす る半導体レーザ装置。
- (2) 少なくとも一方のキャピティ面の幅が、電流 プロッキング層に開けられた電流注入窓の幅と等 しいことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の半導体レーザ装置。
- (3) 凸部の先端部のみコーティングの膜厚が厚く、 高反射率のキャビティ面を構成しており、その他 の凸部を有する側の光出射面はコーティング膜厚 が薄く、反射率が低くなっていることを特徴とす る特許財水の範囲第1項または第2項記載の半導 体レーザ整置。

### 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光通信・光情報処理等で用いることが できる半導体レーザ装置に関するものである。

従来の技術

近年、半導体レーザは小型。高効率。直接変調の容易さといった特徴のため、先通信や光情報処理用の光源として注目され、広い分野に利用されつかる。そして、さらに広い範囲への応用を自めて大きな光出力がとり出せることが要求されている。さらに、その大出力を有効に利用をされている。さらに、その大出力を定ですることが表現の横モードが安定であることが多いった。

以下図面を参照しながら、上述したよりな従来 の半導体レーザ装置について説明する。

第4回は従来の半導体レーザ装置の半導体レー ザチップの斜視図である。

1 はへき関によって形成したキャピティ面であ

る。2は電流及び光のガイド部、7はp-GaAs 基板、8はn-GaAs ブロッキング層、9はp-GaAlAs のクラッド層、1 Oはp-GaAlAs の 活性層、11はn-GaAlAs のクラッド層、12 はn-GaAs のキャップ層、13は電流注入窓で ある。

このように従来の半導体レーザ装置では、キャビティ面1をへき開によって作成するため、半導体レーザテップの対向する2面のすべての領域レーザは、電流を注入する領域を狭さくする電流狭さく講を有し、またその狭さくされた電流の流れる領域においては、その他の領域と屈折率差が与えられ、光を閉じ込める導放路となっている。このガイド部2はキャビティ面1と直角方向に形成され、2つのキャビティ面をつないでいる。

### 発明が解決しよりとする問題点

しかしながら上記のような構成では、ガイド部 2の断面積に比べキャピティの面積は非常に大き

て、より高い光出力領域まで、単一基本模モード 発振を維持できるととになる。

## 突 施 例

Ç

以下、本発明の一実施例について図面を参照し ながら説明する。

第1図(a)は本発明の一実施例における半導体レーザ装置の半導体レーザチップを上面から見た構造の概略図である。第1図(a)において、1はへき開によって作成した一方のキャピティ面であり、2は電流と光を閉じ込めるガイド部であり、3はエッチングにより作成した微小キャピティ面であり、4は同じくエッチングにより作成したの音を表わしている。

また第1図(b)は、第1図(a)の半導体レーザチップの断面図である。第1図(b)において、7はpーGaAs 遊板、8はn-GaAs プロッキング層、9はp-GaAlAs のクラッド層、1つはp-GaAlAs 活性層、11はn-GaAlAs のクラッド層、13は電流注入窓で

く、大電流の注入時には空間的に利得を持つ領域が拡大し、高次横モードに対しても利得を与えるとになるので、横モードが高光出力時に不安定になるという欠点を有していた。本発明は上記欠点に鑑み、光出力の大きい場合、即ち大電流の注入時においても高次横モードの発生を抑圧し、安定を基本横モード発振を得ることのできる半導体レーザ装置の構造を提供するものである。

#### 問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するため、本発明の半導体レーザ装置は、半導体レーザチップの光出射面のすくなくとも一方に凸部が形成され、その凸部の先端部に存在するガイド部の領域にのみたがいに反対側の面と全く平行な鍵面が形成された微小キャビティが構成されている。

#### 作用·

光出射面に凸部を設けることによって、ガイド部にのみ平行な敬小 キャビティ面が形成されているため、基本債モードに対する損失は増大しないが、高次検モードに対する損失は増大する。従っ

#### ある。

以上のように構成された半導体レーザ装置につ いて、以下にその動作を説明する。

第2図は前述の集施例における半導体レーザチップの斜視図である。第2図に示す版に、エッチ

ングによって形成した微小キャピティ面3はガイド部において、へき開によって形成したキャピティ面1と全く平行になる様、チップに対して垂直になっている。

第3図はこのような構造を持つ半導体レーザ装置と従来の半導体レーザ装置を、その電流ー光出力特性と、検モードの状態を示す遠視野像において比較したグラフである。従来の半導体レーザ装置は、高光出力になるにつれ、光出力が飽和し始め、それと共に横モードが不安定になっているが、本発明による半導体レーザ装置は、端面破壊に到る高い光出力まで安定な基本横モード発振を維持している。

また微小キャピティ3の活性層方向の幅を、ちょうど電流注入窓13の幅と等しくすると、電流 注入の幅と光の導波路の幅がほぼ等しくなり、よ り安定な基本機モード発振が得られる。

以上のように、本実施例によれば、チョブの発 光面に凸部4を設けその凸部の先端部のガイド部 2のみに微小キャビティ面3を設けることにより、

用できることは言うまでもない。

さらにまた、半導体レーザを構成する材料も GaAs-GaAiAs 系に限るものではなく、すべて の材料に適用できることは言りまでもない。

また凸部を有する構造にすることにより、凸部を有する面に従来と同様の方法でコーティングを行なえば、自動的にその先端部のみが厚膜が厚くなる。従って先端部のみにコーティングの膜厚が厚い高反射率のキャピティを得、その他はコーティングの薄い低反射率面とすることが容易にできる。これによってさらに高大機モードの抑圧効果は高いものとなっている。

#### 発明の効果

以上のように本発明は、半導体レーザのチップ の発光面の片側もしくは両側に凸部を設け、その 凸部の先端部のガイド部のみに微小キャビティを 設けることにより、より高い光出力領域まで高な 様モードの発生しない安定な基本様モード発振を 得ることができ、その実用的効果は大なるものが ある。 高次徴モードの発生を抑圧し、より高い光出力領 壊まで安定な基本横モード発振させることができ る。

なお、実施例ではキャピティ面の一方はへき開 によって形成しているが、両方をエッチングして 凸部を作り、微小キャピティ面を形成しても良い。 両側のキャピティ面を微小とすることにより高次 横モードの抑圧効果は一層増大する。

また第2図において凸部4のガイド部以外の領域においても端面はチップに対して垂直になっているが、この部分に関しては垂直である必要はなく、へき関によるキャビティ1と平行でなく、ファブリベローモードが存在しないという機能を有するものであれば何でも良い。ガイド部の活性領域に相当する部分だけがキャビティを形成すれば良いのである。

また本実施例では、BTRS(Baried-Turn-Ridge Sabstrate)構造の半導体レーザに適用したが、エッチングによってキャビティを作ることに問題のない、すべての半導体レーザ構造に適

# 4、図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例における半導体レーザ装置の半導体レーザチップを上面から見た構造の概略図、第1図(b)は第1図(a)の半導体レーザチップの断面図、第2図は第1図の半導体レーザチップの斜視図、第3図は本発明による構造を持つ半導体レーザ装置と従来の半導体レーザ装置をその電流一光出力特性と遠視野像において比較した特性図、第4図は従来の半導体レーザ装置の半導体レーザチップの斜視図である。


1 ……へき開化よるキャビティ面、2 ……ガイド部、3 ……エッチングによる像小キャビティ面、4 ……凸部、5 ……基本モードの光強度分布、6 ……2 次モードの光強度分布、7 …… p-GaAs 基板、8 …… n-GaAs ブロッキング層、9 ……
p-GaAlAs クラッド層、10 …… p-GaAlAs 活性層、11 …… n-GaAlAs クラッド層、12 …… n-GaAs キャップ層、13 …… 電流注入窓。


代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

# 特開昭62-143493 (4)

2 · · · ガイド部 3 · · · <u>5</u> · · · <u>7</u> / Jul 6数 h ャピター 4 4 · · · <u>C</u> · 部 5 · · · **2 キ**ル - 本 大 発度 合 布 6 · · · 2 次 e - ド の 光 発度 合 形

第 2 図





第 3 四

第 4 120

